

Dansk Kvarts Industri A/S



Der er fundet følgende indhold, udspecificeret som vægtprocent:

TYPE	Dana Kvarts 0,1-0,3 mm	Dana Kvarts 0,3-0,6 mm	Dana Kvarts 0,4-0,8 mm	Dana Kvarts 0,8-1,4 mm	Dana Kvarts 1,2-2,0 mm	Dana Kvarts 2,0-3,0 mm	Dana Kvarts 3,0-6,0 mm	Dana Kvarts 5,0-8,0 mm
SiO ₂	96,8	97,8	98,8	99,0	99,3	99,0	99,0	99,0
TiO ₂	0,48	0,09	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02
Al ₂ O ₃	2,09	0,95	0,39	0,34	0,27	0,38	0,35	0,34
Fe ₂ O ₃	0,32	0,07	0,03	0,03	0,05	0,07	0,06	0,05
Cr ₂ O ₃	0,003	0,0007	0,0001	0,0001	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005
MgO	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03
CaO	0,02	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,06	0,06
Na ₂ O	0,09	0,06	0,00	0,00	0,03	0,08	0,03	0,03
K ₂ O	0,76	0,49	0,26	0,22	0,14	0,17	0,15	0,16

Ønskes yderligere info, kontakt da gerne Dansk Kvarts Industri A/S på 86 52 07 00